



# STOPGAP MICRO RAPID

Compus pentru finisarea podelei cu uscare rapidă

Clasificare mortar: CT-C16-F6 la EN 13813:2002

## DATE DESPRE PRODUS

### INTRODUCERE

**STOPGAP MICRO RAPID** este un compus flexibil de finisare a pardoselii, cu uscare rapidă, care încorporează cele mai noi progrese în tehnologia cimentului, oferind o soluție cu adevărat rapidă. Oferă un finisaj ultra-neted pentru placaje/plăcile dure adecvate și este utilizat pentru repararea defectelor minore de suprafață ale compoșilor de netezire a pardoselii, șapelor de nisip / ciment sau sulfat de calciu și a altor suprafețe rigide absorbante uscate, înainte de montarea pardoselilor.

**STOPGAP MICRO RAPID** este stabil din punct de vedere dimensional și este furnizat sub formă de pulbere preamestecată care, atunci când este amestecată cu apă, trebuie aplicată ca un strat subțire cu o grosime de până la 1 mm. Nu conține proteine, ceea ce permite utilizarea sa pe suprafețele sensibile din punct de vedere biologic.

Pardoseli construite din placaj / plăcile dure trebuie să fie fixate cu șuruburi în conformitate cu standardele locale.



Face parte din categoria de soluții rapide pentru pardoseli.

### ACOPERIRE

Un sac de 8kg de STOPGAP MICRO RAPID amestecat cu 4,0 litri de apă curată va acoperi aprox. 7,5 m<sup>2</sup> la o grosime de 1 mm.

### INFORMAȚII TEHNICE

Normativ EN 13813	CT-C16-F6
Timp de lucru la 20° C	10 minute
La 20°C se poate trafica	După 20 de minute
Permite montarea pardoselii finale	După 20 de minute
Rezistența la compresie N/mm <sup>2</sup> (EN 13892-2)	
1 Zi	>5,0
7 Zile	>10,0
28 Zile	>16,0
Rezistența la flexiune N/mm <sup>2</sup> (EN 13892-2)	
1 Zi	>2,0
7 Zile	>4,0
28 Zile	>6,0
Material necesar pe mm grosime	1,06 kg/m <sup>2</sup>
Grosimea de aplicare	Aplicare cu fierul de glet la 1 mm



### CARACTERISTICI

- Aplicare rapidă, uscare rapidă
- Potrivit peste îmbinările / capetele de șuruburi din placaj / plăci
- Se pot realiza muchii drepte
- Finisaj ultra-neted
- Nu necesită amorsă
- Flexibil

### EN 13813:2002

Standardul de mai sus se referă la proprietățile și performanțele produsului și specificațiile la care a fost testat. Datele prezentate confirmă rezistențele minime la compresie și flexiune pe care le va atinge produsul.

### AMBALAREA

Sac de 8kg

### CONSUMUL ESTIMAT?

ACOPERIREA LA O GROSIME	ACOPERIREA PE SAC DE 8KG
Cu fierul de glet	37,5m <sup>2</sup>
1mm	7,5m <sup>2</sup>

## PREGĂTIREA SUPRAFEȚEI

Suprafețele pardoselilor trebuie pregătite corespunzător: fără defecte, dure, uscate (<75% RH) și fără contaminanți care pot împiedica aderența.

Șapele de beton trebuie să fie complet întărite și orice exfoliere sau tratamente de suprafață trebuie îndepărtate. Temperatura pardoselii trebuie menținută peste 5°C pe toată durata aplicării și uscării stratului de acoperire.

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să solicitați Ghidul F. Ball de pregătire a suprafețelor de suport.

## AMORSARE

Nu necesită amorsare.

## AMESTECARE

Se amestecă manual 2 părți de pulbere cu 1 parte de apă curată. Asigurați-vă întotdeauna că pulberea este adăugată la apă și amestecată pentru a forma o consistență compactă, fără bulgări. Se amestecă material suficient care poate fi aplicat în timpul de lucru specificat.

## Adăugarea de apă

Nu depășiți 4,0 litri la 8 kg, altfel se va prelungi uscarea.

## APLICARE

Întindeți materialul în mod uniform peste zona pregătită pentru a oferi o suprafață uniformă netedă și fără imperfecțiuni.

Aplicarea adezivilor pe suprafață poate începe imediat ce suprafața este suficient de dură pentru a nu fi deteriorată de spatula pentru adeziv - de obicei între 15 și 20 de minute la 20°C atunci când este aplicată pe substraturile absorbante.

Uscarea depinde de absorbanta substratului, de temperatura ambiantă și de umiditate.

## ÎNTĂRIREA

**STOPGAP MICRO RAPID** va fi suficient de uscat pentru a permite montarea de pardoseli finale după 20 de minute atunci când este aplicat ca un strat uniform de până la 1 mm. Temperaturile scăzute vor prelungi timpul de uscare.

**STOPGAP MICRO RAPID** poate fi aplicat la grosimi de până la 3 mm, dar trebuie remarcat că acesta va prelungi timpul de uscare, totuși aplicarea adezivilor poate începe imediat ce suprafața este suficient de dură pentru a nu fi deteriorată de spatula pentru adeziv.

## MĂSURI DE PRECAUȚIE

**STOPGAP MICRO RAPID** nu este potrivit pentru zonele supuse schimbărilor rapide de temperatură, , cu excepția cazului în care este aplicat doar pentru îndepărtarea capetelor de șuruburi și a îmbinărilor plăcilor din placaj.

Potrivit doar pentru suprafețe la interior.

## SCULE NECESARE

Fier de glet, găleată de amestecare.

Spălați sculele cu apă imediat după utilizare.

## DEPOZITARE

Acest produs trebuie depozitat în încăperi aerisite, în găleți sigilate , -, în locuri uscate și răcoroase, protejat de îngheț și de umiditate.

## PERIOADA DE GARANȚIE

12 luni în recipiente nedesfăcute și depozitate în condiții corespunzătoare.

## RECOMANDĂRI PRIVIND SĂNĂTATEA ȘI SIGURANȚA

Acest produs nu este clasificat. Obțineți Fișele cu date de securitate și urmați sfaturile oferite.

Acestea pot fi găsite pe [www.f-ball.com](http://www.f-ball.com) sau pot fi obținute de la punctul de cumpărare sau de la F. Ball and Co. Ltd. de la adresa de mai jos.

Condițiile locului variază, pentru a asigura că acest produs este potrivit și conform cu această fișă tehnică actuală, vă rugăm să contactați Departamentul tehnic de service.

Pentru mai multe informații despre produsele F. Ball sau pentru asistență tehnică detaliată vă rugăm să contactați:



F. Ball and Co. Ltd.

Churnetside Business Park  
Station Road, Cheddleton, Leek  
Staffordshire ST13 7RS  
Marea Britanie

Telefon: +44 (0) 1538 361633  
Adresa de e-mail: [mail@f-ball.co.uk](mailto:mail@f-ball.co.uk)

[www.f-ball.com](http://www.f-ball.com)

