



STYCCOBOND F81

Adeziv epoxidic pentru pardoseala

DETALII PRODUS

INTRODUCERE

STYCCOBOND F81 este un adeziv epoxy bicomponent, fara solvent care a fost dezvoltat in vederea utilizarii in zone care ar putea fi expuse la apa sau umiditate crescuta. In momentul in care adezivul este uscat devine rezistent la apa, ulei si grasime. Cu toate ca poate fi utilizat la exterior, nu este recomandata o astfel de destinatie sau ca un substitut pentru baiera de umiditate.

STYCCOBOND F81 poate fi utilizat pentru securizarea unei game variate de pardoseli, in care includem pardoselile de vinil si cauciuc, mochetele de gazon sintetic cu suport pvc si mochetele tip neddlepunched.

Consultati recomandarile din Ghidul adezivilor STYCCOBOND pentru detalii specifice utilizarii in cazul anumitor tipuri de pardoseli.



STYCCOBOND F81 a fost testat conform standardelor Organizatiei Internationale Maritime si aprobat pentru instalarea pardoselilor in uzul maritim conform DNV - Det Norske Veritas.

STYCCOBOND F81 poate fi aplicat peste sapele autonivelante STOPGAP si PREPDEK, suprafetele suport dure si netede de beton, granolithic, sape de nisip/ciment si placi fibrolemnoase.

Suprafetele dure de asfalt si tarmacadam trebuie sa fie acoperite cu minim 3 mm de sapa autonivelanta STOPGAP adecvata.

Pentru detalii referitoare la alte suprafete suport, va rugam contactati Departamentul Tehnic.

INFORMATII TEHNICE

Culoare	Rasina	Galben
	Intaritor	Albastru
	Amestecul	Verde
Consistenta	Pasta groasa	
Rata de acoperire a suprafetei (aprox.)	2m ² / kilogram utilizand o spatula 1,5 mm x 5 mm 1,2m ² / kilogram utilizand o spatula de 2mm x 6 mm	
Timp de uscare	Peste 60 minute in functie de temperatura, umiditatea si absorbanta suprafetei suport.	
Timp de lucru (aprox.)	2 ore la 20° C	
Timp uscare	La 18° C, traficarca usoara este permisa in 24 h, traficul cu roti usoare dupa 3 zile si utilizarea in conditii normale dupa 7 zile.	

CARACTERISTICI

- Timp deschis mare
- Aplicatii grele
- Fara solvent
- Spatula aplicatoare
- Aprobat pentru utilizarea in industria maritima.

STANDARDE

Toate aspectele legate de instalarea pardoselilor trebuie sa fie in concordanta cu cerintele standard ale British Standard Code of Practice i.e. BS 8203 (Instalarea pardoselilor elastice) sau BS 5325 (Instalarea pardoselilor textile) si specificatiile suplimentare.

AMBALARE

Kit 5 kg. Rasina si intaritorul sunt disponibile in cantitatile adecvate mixului fara a fi necesara masurarea.

CAT DE MULT MATERIAL?

AMBALAJ	APLICATOR	SUPRAFATA ACOPERITA/UNITATE
5 kilograme	1,5 mm x 5 mm	10 m ²
5 kilograme	2 mm x 6 mm	6 m ²

Nota: Suprafata acoperita va fi influentata de conditiile si absorbanta stratului suport.

PREGATIREA SUPRAFETEI

Pregatirea corespunzatoare a suprafetei este esentiala pentru instalarea corecta a oricarui tip de pardoseala.

Suprafetele suport trebuie sa aiba o structura dura, neteda si uscata (< 75% RH) si orice rezid de lapte de ciment sau alti contaminanti care ar putea afecta aderența trebuie sa fie eliminati. Utilizati STYCCOCLEAN C140 pentru a indeparta urmele de grasime, ulei, sapun etc. de pe suprafetele non-absorbante.

Sapele de beton si nisip/ ciment trebuie să fie pe deplin intarite și orice rezid de lapte de ciment sau alte tratamente de suprafața, trebuie sa fie eliminate.

Temperatura podelei trebuie să fie menținută la peste 10 grade C pe parcursul aplicarii si uscarii adezivului. Incalzirea prin pardoseala trebuie să fie oprita cu cel puțin 48 de ore înainte, în timpul și după aplicare.

Pentru informatii suplimentare, va rugam solicitati Ghidul F.Ball de pregatire a suprafetelor suport/ F. Ball Subfloor Preparation Guide.

SUPRAFETE SUPT UMEDE

Umiditatea relativa (RH) a suprafetei suport poate fi masurata utilizand hidrometrul digital F. Ball. In cazul in care, valoarea RH este mai mare de 75% este necesara aplicarea unei bariere de umiditate adecvate STOPGAP.

NETEZIREA SUPRAFETEI

Pentru a asigura un nivel corespunzator de aderența pentru suprafetele accidentate este recomandata pregatirea acestora folosind o sapa autonivelanta STOPGAP.

AMORSAREA

Nu este necesara amorsarea suprafetei.

AMESTECUL

Amestecati intaritorul (partea albastra) si apoi rasturnati continutul in recipientul cu rasina (partea galbena). Utilizand agitatorul STOPGAP, la o viteza redusa, amestecati cele doua componente pentru aproximativ 2 minute sau pana cand se obtine o culoare uniforma si consistenta adecvata. Alternativ cele doua componente se pot amesteca manual, cu atentie la marginile recipientului, pana cand culoarea devine uniforma.

APLICAREA ADEZIVULUI

Pardoselile trebuie sa fie intinse pentru a fi nivelate si taiate corespunzator inainte de amestecarea adezivului.

Se tine trafaletul aplicator in unghi de 60° si se aplica adezivul uniform pe toata suprafata care poate fi acoperita in timpul deschis al adezivului. Imediat se intinde pardoseala peste adezivul umed, se preseaza din centru catre margine pentru a elimina golurile de aer si pentru a asigura contactul cu adezivul. In anumite circumstante, poate deveni necesara aplicarea greutatilor peste pardoseala pentru mentinerea contactului, pana cand adezivul este uscat, aproximativ 12 ore.

Cand se monteaza pardoseala cu strat suport profilat sau dur aplicati adeziv suficient pentru a va asigura ca spatiile sunt umplute atunci cand pardoseala este intinsa peste adeziv. Aceasta va avea ca rezultat o rata de acoperire mai mica decat cea mentionata mai sus.

Timpul deschis pentru adeziv va fi influentat de temperatura, umiditate si absorbanta suprafetei suport.

PRECAUTII

Amestecati cantitatile livrate, fara a imparti continutul.

Nu aplicati greutati si nu mutati mobila pe pardoseala pana cand adezivul nu este complet uscat.

ACCESORII

Spatula 'V' STYCCOBOND 1.5mm x 5mm
Trafalele aplicator pentru pardoseli cu strat suport neted

Spatula 'V' STYCCOBOND 2mm x 6mm
Spatula pentru textile sau pardoseala cu strat suport profilat
Rola pentru pardoseala F. Ball 68 kg.

Curatati accesoriile cu STYCCOCLEAN C141 imediat dupa utilizare.

DEPOZITARE

A se pastra la o temperatura cuprinsa intre 5°C si 30°C.

A se proteja de inghet.

PERIOADA DE VALABILITATE

12 luni in recipiente nedesfacute si depozitate in conditii corespunzatoare.

RECOMANDARI SIGURANTA SI SANATATE

Acest produs este clasificat sub Normele Chimice (Hazard Information and Packaging for Supply). Obtineti materialul Safety Data Sheet si urmati recomandarile. Acestea pot fi gasite la www.f-ball.co.uk alternativ pot fi obtinute la punctul de vanzare sau de la F. Ball and Co. Ltd., la adresa mentionata mai jos.

Conditii de mediu sunt variate, de aceea pentru a va asigura ca acest produs este potrivit si a verifica ca aceste date sunt in vigoare, va rugam contactati Departamentul Tehnic.

Pentru informatii suplimentare despre produsele F. Ball si asistenta tehnica completa, va rugam contactati:



Churnetside Business Park
Station Road, Cheddleton, Leek
Staffordshire ST13 7RS
United Kingdom

Tel: +44 (0) 1538 361633
Fax: +44 (0) 1538 361622
Tech Services Fax: +44 (0) 1538 361567
Email: mail@f-ball.co.uk

www.f-ball.co.uk