



STOPGAP P131

Univerzálna neoprénová penetrácia

ÚDAJE O VÝROBKU

ÚVOD

STOPGAP P131 je neoprénová penetrácia, vyrobená pre vysokú príľnavosť na STOPGAP hladkých podkladoch, na vytvorenie jemného nenasiakavého povrchu. Je možné ju použiť ako univerzálnu penetráciu na savé podklady, na vytvorenie príľnavosti, ktorá môže zabezpečiť prevenciu proti nežiadúcemu rýchlemu vyschnutiu lepidiel a jemných podkladov. Je vhodná na podlahové vykurovanie.

STOPGAP P131 svojou zelenou farbou napomáha spracovateľovi vizuálnu kontrolu aplikácie.

POUŽITIE

Nesavé podklady pre STOPGAP vodeodpudivé podklady, membrány, terrazzo, hrubé plávajúce betónové potery, lomové a keramické dlažby, asfaltové izolácie, železo, epoxidové podklady, polyuretánové nátery a na zostatkové lepidlá. Savé podklady ako sú: betónové potery, cementovo - pieskové potery, dýchové podklady, preglejky, tvrdé dosky a drevotriesky.

PRÍPRAVA PODKLADU

Povrch podkladov musí byť vhodne pripravený: čistý, hladký, suchý (<75%RH) a bez kontaminantov, ktoré poškodzujú príľnavosť. Betón a cementovo - pieskové potery musia byť kompletne vyzreté a ako prvoradé musia byť odstránené všetky neodborné zásahy do podkladu pred aplikáciou STOPGAP podkladov. Povrchová teplota podkladu by mala byť pri aplikácii penetrácie okolo 10°C a podlahové vykurovanie musí byť vypnuté a odpojené 48 hodín pred aplikáciou. Uistite sa, či je podklad suchý a neobsahuje žiadnu kryštalickú izoláciu.

MIEŠANIE A APLIKÁCIA

Pred použitím dôkladne premiešajte. Pri nasiakavých podkladoch riedenie 1:4 čistou, studenou vodou. Následne zmiešanú disperziu dôkladne naneste. Pri nenasiakavých podkladoch aplikujte penetráciu čistou (neriedenú). Disperziu aplikujte na kompletný podklad a nechajte vyzrieť.

DOBA VYZRETIA

Je veľmi rozdielna na základe podmienok – teplota, vlhkosť a nasiakavosť podkladov. Pri savých podkladoch pri teplote 20°C vyzrieva 20 až 30 minút. Po uplynutí doby vyzretia možno aplikovať STOPGAP jemné podklady alebo STYCCOBOND lepidlá. Pri nesavých podkladoch pri teplote 20°C je typická doba vyzretia 60 minút. Táto doba vyzretia sa predlžuje od závislosti nižšej teploty podkladu. Po aplikácii zabráňte pochôdnosti po podklade.

NÁRADIE

Valček alebo stredne pevná metla.

ČISTENIE

Náradie ihneď po použití umyte teplou vodou.

SKLADOVANIE

Skladujte pri teplote 5°C až 30°C. Chráňte pred mrazom.

TRVANLIVOSŤ

12 mesiacov v uzavretých kanistroch uskladnených v dobrých podmienkach.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Farba	zelená
Spotreba (približne)	savé podklady 1:4 100 m ² - riedená, nesavé podklady - neriedená 50 m ² , v závislosti od vlastnosti podkladu
Vyzretie (približne)	savé podklady pri teplote 20°C - 20-30 minút, nesavé podklady pri teplote 20°C - 60 minút

SPOTREBA

BALENIE	SPOTREBA Z BALENIA
5L*	50m ²
5L - riedené 4:1**	100m ²

* Spotreba na nesavom podklade

** Savé podklady, riedené, v závislosti od vlastnosti podkladu



VLASTNOSTI

- všeobecné určenie na savé i nesavé podklady.
- je vhodná na použitie v lodnom priemysle.
- je prevenciou pred rýchlym vyzretím lepidla na jemných podkladoch.
- je pigmentovaná, aby zabezpečila kontrolu aplikácie.

BALENIE

5 l kanister

ZDRAVOTNÉ A BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Tento výrobok nie je klasifikovaný ako chemický. (Zoznam označení na bezpečné používanie (S-vety) nájdete na obale daného produktu). Obstarajte si príslušný bezpečnostný list a riadte sa pokynmi. Nájdete ho na www.f-ball.co.uk alebo na predajných miestach, prípadne si ho vyžiadajte od spoločnosti F. Ball a Co. Ltd. poštou na nižšie uvedenej adrese.

Miestne podmienky sa líšia, na ubezpečenie sa o vhodnosti tohto produktu a potvrdenie aktuálnosti tohto technického listu, prosím kontaktujte technické oddelenie.

Pre bližšie informácie o produktoch spoločnosti F. Ball alebo pre podrobnejšiu technickú pomoc, prosím kontaktujte :

F. Ball and Co. Ltd.
Churnetside Business Park
Station Road, Cheddleton, Leek
Staffordshire ST13 7RS
United Kingdom

Tel: +44 (0) 1538 361633
Fax: +44 (0) 1538 361622
Technické oddelenie Fax: +44 (0) 1538 361567
Email: mail@f-ball.co.uk
www.f-ball.co.uk